



# Boerolavabile

## Scheda tecnica

COD. 802/...

Idropittura universale lavabile per interni.

Idropittura caratterizzata da un' ottima opacità, una buona copertura anche a bagnato e buon punto di bianco .

Grazie al buon equilibrio tra le materie prime utilizzate, BOEROLAVABILE è utilizzabile con successo in tutti gli ambienti interni quali camere, sale, cucine, bagni, disimpegno etc.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE





<b>ASPETTO</b>	opaco	
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante a base di resine sintetiche in emulsione	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,71 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C	
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	18.000 ± 1.500 cP	G6V10 a 20 °C
<b>RESIDUO SECCO</b>	72,0 ± 0,5 % p/p	
<b>RESISTENZA AL LAVAGGIO</b>	classe 3	UNI EN 13300 ISO 11998
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO</b>	alta	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
<b>RESISTENZA AGLI ALCALI</b>	resistente agli alcali	UNI 10795
<b>PRESA DI SPORCO</b>	media	UNI 10792

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

### COLORE

Bianco

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	<b>ESSICCAZIONE</b> (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	8-10 m <sup>2</sup> / L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	<b>DILUIZIONE</b> In volume	pennello: 1 <sup>a</sup> mano 30%, 2 <sup>a</sup> mano 25% rullo: 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano 20-25% con acqua potabile
	<b>ATTREZZI</b>	pennello, rullo

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati opportunamente preparati.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
<b>FONDO</b>	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	-	
<b>FINITURA</b>	BOEROLAVABILE	2 MANI	BOEROLAVABILE	2 MANI	BOEROLAVABILE	2 MANI

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Idropittura universale lavabile per interni adatta per tutti gli ambienti
<b>RESIDUO SECCO</b>	72,0 ± 0,5 % p/p
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,71 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev. 1 - Gennaio 2017

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it