

**R02 PROFESSIONAL**  
**Pittura traspirante per interni ideale per edilizia professionale**  
**e per tutti gli ambienti domestici**

**F-42**



Pittura opaca per pareti e soffitti interni  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).  
 Il prodotto R02 Professional contiene al massimo 15 g/l COV.

**CARATTERISTICHE**

Pittura murale a base di copolimeri vinilici per interni dotata di facilità d'uso, elevata copertura, buona dilatazione. L'elevata diluizione e la facile applicazione permette di contenere i costi per la realizzazione di grandi superfici.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con RISANA DISINFETTANTE Presidio Medico Chirurgico Reg. 11548 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

**Muri nuovi lisci, a "civile" e cartongesso:** spazzolare o stuccare, eliminare la polvere ed applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua fino a 1:3-1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

**Muri già trattati:** eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o stucco in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare BLOCCAMURO o ACRILBLOK diluibili con acqua fino a 1:3-1:5 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto, o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

**FINITURA**

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **R02 PROFESSIONAL** con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE**

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione della pittura **R02 PROFESSIONAL**, pittura superopaca mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni.

**DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA**

Resa Teorica mq/lit. per mano 12-16 A seconda del supporto		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 40%	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 15'-30'		Peso specifico kg/l 1,60 - 1,70		Applicazione a pennello 50%	
Colori BIANCO, COLORPRO, COLORPRO 3.0		Secco al tatto 1-2 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 40000 cps		Applicazione a spruzzo ad aria 60% *	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 6 ORE		Temperatura di infiammabilità =		* La diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.rossettivernici.it