



Koala

Scheda tecnica

COD. 349/...

Idropittura superlavabile per esterni ed interni.

Prodotto molto versatile e facile da applicare, caratterizzato da elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco.

D'impiego universale è adatto, previa preparazione, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da parati.

Il suo grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti, mascherando eventuali imperfezioni della superficie.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ASPETTO | opaco | |
| COMPOSIZIONE | legante a base di resine sintetiche in emulsione | |
| PESO SPECIFICO | 1,53 ± 0,03 g/cm ³ a 20°C | |
| VISCOSITÀ BROOKFIELD | 18.500 ± 1.500 cP | G6 V10 a 20 °C |
| RESIDUO SECCO | 60,9 ± 0,5% p/p | |
| RESISTENZA AL LAVAGGIO | ottima > 5.000 cicli Gardner | UNI 10795 UNI 10560 |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | alta | UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2 |
| RESISTENZA AGLI ALCALI | resistente agli alcali | UNI 10795 |
| PRESA DI SPORCO | bassa | UNI 10792 |
| PUNTO DI BIANCO | 88 ÷ 92 | ASTM E313 – lettura effettuata con Spectraflash 600 (Datacolor Int.) |





Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE

Bianco, basi colorate,



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

| | | |
|---|---|--|
|  | ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | per ricopertura: 6 ore |
|  | RESA PRATICA | 14-15 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto |
|  | DILUIZIONE¹ In volume | pennello: 40% 1 ^a mano, 30% 2 ^a mano rullo: 25-35% 1 ^a e 2 ^a mano |
|  | ATTREZZI | pennello, rullo |

¹ Tinte derivate da basi diverse dalla BC (ad es. BZ- BY) necessitano diluizioni inferiori, massimo 10% in volume.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

| | SUPPORTI NUOVI | | SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti) | | SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate) | |
|-----------------|------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|
| FONDO | IDROACRIL o Fondo 2000 | 1 MANO | IDROACRIL o Fondo 2000 | 1 MANO | - | |
| FINITURA | KOALA | 2 MANI | KOALA | 2 MANI | KOALA | 2 MANI |

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

| | |
|---------------------------------|--|
| CARATTERISTICHE GENERALI | Idropittura superlavabile opaca, per esterni ed interni, ad elevato punto di bianco. |
| RESIDUO SECCO | 60,9 ± 0,5 % p/p |
| PESO SPECIFICO | 1,53 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C |

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari, consultare il nostro servizio tecnico. Le tinte forti di KOALA non sono consigliate all'esterno. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 4 - Giugno 2014

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it